

TEHNIČKI LIST

SKYBIT V60 S37 DESIGN NATURAL

GRAĐA TRAKE:

Gornja površina trake: zaštitni i dekorativni škriljčani posip.

Asfaltni sloj iznad nosećeg sloja: mešavina bitumena i mineralnih punila.

Noseći sloj: noseći sloj od staklenog voala.

Asfaltni sloj ispod nosećeg sloja: mešavina bitumena i mineralnih punila.

Donja površina trake: lako topiva polimerna folija.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

EN 13 707:2004+ A2: 2009 Savitljive hidroizolacione trake – Ojačane bitumenske trake za hidroizolaciju krovova – Definicije i karakteristike – za primenu na krovovima

NAMENA:

Hidroizolacija krovova. Gornji, završni sloj hidroizolacionog rasporeda slojeva krovnog pokrivača, koji ispunjava zahteve za visoku istegljivost, mehaničku otpornost i dug vek trajanja.

NAČIN PRIMENE:

Primena topljenjem plamenom na odgovarajuću podlogu. Minimalna temperatura vazduha, podloge i same trake tokom obrade je +5 °C. Veličina uzdužnih spojeva (preklopa) je 100 (min. 80) mm. Veličina poprečnih spojeva je 150 (min. 120) mm.

PAKOVANJE:

Trake se isporučuju u rolnama. Rolne su osigurane protiv odmotavanja i isporučuju se učvršćene na paletama, u vertikalnom položaju.

OBELEŽAVANJE:

Podaci o proizvodu navedeni su na traci za pakovanje ili na identifikacionoj etiketi, odnosno njihovoj kombinaciji, i u skladu su sa zahtevima odgovarajućih standarda.

TRANSPORT:

Rolne se transportuju u vertikalnom položaju, u zatvorenim transportnim sredstvima. Transport u otvorenom transportnom sredstvu može se obavljati samo u slučaju da se proizvodi transportuju na paletama osiguranim termoskupljajućom folijom.

SKLADIŠTENJE:

Rolne se skladište u vertikalnom položaju, na paletama. Rolne se moraju zaštititi od direktnih vremenskih uticaja, posebno od sunčevog zračenja i drugih izvora toplote, koji mogu izazvati deformaciju.

GARANCIJA:

5 godina funkcionalne garancije

TEHNIČKI PARAMETRI:

Osnovne karakteristike	Jedinica	Vrednost/podatak	Harmonizovana tehnička specifikacija
Vidljivi nedostaci	-	Bez vidljivih nedostataka	EN 13707:2009
Dužina	m	9,9	
Širina	m	0,99	
Pravolinijnost	mm/ 10,0 m	20 mm/10,0 m	
Debljina	mm	3,7 ± 0,2	
Klasa zaštite od požara	-	Klasa E	
Ponašanje pri spoljašnjem požaru / sistem	-	B roof (t1)	
Maksimalna sila zatezanja – poprečni pravac	N/50mm	300 ± 80	
Maksimalna sila zatezanja – uzdužni pravac	N/50mm	600 ± 150	
Maksimalno izduženje – poprečni pravac	%	4,0 ± 2,0	
Maksimalno izduženje – uzdužni pravac	%	4,0 ± 2,0	
Savitljivost na niskoj temperaturi	°C	0	
Otpornost na tečenje pri povišenoj temperaturi	°C	+80	
Propustljivost vodene pare – koeficijent otpora difuziji μ	μ	20 000	

Proizvod ne sadrži opasne materije.

Dimenzije trake (š x d) [m]	Broj rolni na paleti	Površina rolne (m ²)	Površina palete (m ²)	Masa palete (kg)
1 x 10	15	10,0	150	oko 759

Napomena: Vrednosti navedene u tehničkom listu izmerene su u laboratorijskim uslovima, pod propisanim uslovima.

Izjavu o svojstvima u ime uvoznika izradio:

Andrej Špānik
Skymat, s.r.o.

U Bratislavi 12.05.2026

