

KARTA TECHNICZNA TWOOL BASIC

MW-EN-13162-T1

Lekka, nienośna wełna termoizolacyjna do izolacji stropu najwyższej kondygnacji, sufitów podwieszanych i stropów drewnianych

Dane techniczne	Wartości	Norma
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,039 W/mK	EN 12667
Klasa reakcji na ogień	A1	EN 13501-1
Liniowy opór przepływu powietrza		
Graniczna temperatura stosowania		

Grubość (mm)	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Szerokość (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Długość (mm)	7500	6000	5000	7500	6000	5000	5000	5000	4000	3500
Opór cieplny RD (m²K/W)	1,28	1,54	2,05	2,56	3,08	3,59	3,85	4,10	4,62	5,13

MW - skrót oznaczający wełnę mineralną.

EN-13162 - numer normy europejskiej.

EN-12667 - numer normy europejskiej.

EN-13501-1 - numer normy europejskiej

Wyrób jest certyfikowany zgodnie z normą EN 13162.

W imieniu importera deklarację właściwości użytkowych sporządził:

Andrej Špánik
Skymat, s.r.o.

W Bratysławie 05.06.2026

