TEHNIČNI LIST
SKYTEX GTX PP 300

Netkana geotekstilija iz belih PET vlaken

EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13257:2016; EN 13265:2016.

Geotekstilija primerna za: ceste, predore, podporne zidove, drenažne sisteme, rezervoarje in pregrade, kanale,

železniške podlage, podlage odlagališč odpadkov, nasipe

Lastnost / Standard	Enota	Vrednost
Površinska masa UNI EN 965	gr/m²	300 (+/- 10%)
Debelina UNI EN 964/1	mm	1,7 (+/- 0,3)
Natezna trdnost UNI EN ISO 10319	kN/m	MD 22,0 (-2,0) CMD 25,0 (-2,0)
Raztezek UNI EN ISO 10319	%	MD 60 (+/-20) CMD 60 (+/-20)
Odpornost proti preboju s pestičem UNI EN ISO 12236	kN	3,8 (-0,4)
Odpornost proti dinamičnemu prebadanju EN ISO 13433	mm	15 (+3)
Odpornost proti preboju s piramido EN 14574	kN	650 (-65)
Vodoprepustnost pravokotno na ravnino UNI EN ISO 11058	m/sec	0,040 (-0,010)
Karakteristična velikost odprtin EN ISO 12956	m	50 (+/- 15)
Odpornost proti vremenskim vplivom EN 12224	%	Prekriti v 30 dneh od vgradnje
Funkcije F = filtracija S = separacija P = zaščita R = ojačanje EN 12224		F + S + R + P
Trajnost EN ISO 13438		Predvideva se trajnost v obdobju 5 let v naravnih tleh s 4 pH 9 in temperaturo tal 25°C
CE 1213 / 09		Maj 2020
OPOMBA: Vrednosti se pridobivajo v internih in eksternih laboratorijih z zanesljivostjo 90 odstotkov		

Sky Office
Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110, Zagreb
Hrvaška

www.skymat.eu
info@skymat.eu

Izjavo o lastnostih je v imenu uvoznika pripravil:

Andrej Špánik
Skymat, s.r.o.

V Bratislavi 12.05.2026

Sky Office
Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110, Zagreb
Hrvaška

www.skymat.eu
info@skymat.eu