

TEHNIČNI LIST

SKYTEX GTX PP 200

Netkani geotekstil iz belih PET vlaken

EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13257:2016; EN 13265:2016.

Geotekstil primeren za: ceste, predore, podporne zidove, drenažne sisteme, rezervoarje in pregrade, kanale,

železniške temelje, temelje odlagališč odpadkov, nasipe

Lastnost / Standard	Enota	Vrednost
Površinska masa UNI EN 965	gr/m ²	200 (+/- 10%)
Debelina UNI EN 964/1	mm	1,5 (+/- 0,3)
Natezna trdnost UNI EN ISO 10319	kN/m	MD 14,0 (-1,5) CMD 17,0 (-2,0)
Raztezek UNI EN ISO 10319	%	MD 55 (+/-15) CMD 55 (+/-15)
Odpornost proti predrtju s pestičem UNI EN ISO 12236	kN	2,4 (-0,3)
Odpornost proti dinamičnemu predrtju EN ISO 13433	mm	22 (+5)
Vodoprepustnost pravokotno na ravnino UNI EN ISO 11058	m/sec	0,055 (-0,015)
Karakteristična velikost odprtin EN ISO 12956	m	60 (+/- 20)
Odpornost proti vremenskim vplivom EN 12224	%	Prekriti na dan vgradnje
Funkcije F = filtracija S = separacija D = drenaža R = ojačitev EN 12224		F + S + R + P
Trajnost EN ISO 13438		Predvideva se trajnost v obdobju 5 let v naravnih tleh s 4 pH 9 in temperaturo tal 25°C
CE 1213 / 09		Maj 2020
OPOMBA: Vrednosti se pridobivajo v internih in eksternih laboratorijih z zanesljivostjo 90 odstotkov		

Izjava o lastnostih je v imenu uvoznika pripravil:

Andrej Špānik
Skymat, s.r.o.

V Bratislavi 12.05.2026

