

MŰSZAKI ADATLAP SKYLEP POLYESTER

A LEMEZ FELÉPÍTÉSE:

A lemez felső felülete: finomszemcsés ásványi zúzalék.

A hordozóréteg feletti aszfaltréteg: SBS elasztomerekkel modifikált bitumen és ásványi töltőanyagok keveréke.

Hordozóréteg: poliészter fátyol hordozóréteg.

A hordozóréteg alatti aszfaltréteg: SBS elasztomerekkel modifikált bitumen tapadásnövelő adalékokkal.

A lemez alsó felülete: könnyen eltávolítható szilikonos fólia.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:

EN 13 707:2004+ A2: 2009 Hajlékony vízszigetelő lemezek – Tetők vízszigetelésére szolgáló, erősített bitumenes lemezek – Fogalommeghatározások és jellemzők – tetőkön történő alkalmazásra

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Öntapadó bitumenes lemez tetőhéjazatok rétegrendjébe szánt alátét- és közbenső rétegekhez, valamint alátét- és közbenső réteggént rakott fedésű tetőkhöz, ahol biztonsági vízszigetelő réteg funkcióját is ellátja.

ALKALMAZÁSI MÓD:

Felhasználás ragasztással megfelelő aljzatra, az alsó felületen lévő elválasztó fólia egyidejű eltávolításával, a szélszívásból adódó igénybevétel nagyságától függő esetleges kiegészítő rögzítéssel. A levegő, az aljzat és magának a lemeznek a minimális hőmérséklete a feldolgozás során +0 °C, feltéve, hogy ezt követően a felső lemez ráolvasztása következik. Amennyiben a felső lemez ráolvasztása nem következik azonnal, a levegő és magának a lemeznek a minimális hőmérséklete a feldolgozás során +15 °C kell legyen. A hosszirányú illesztések (átfedések) mérete 100 (min. 80) mm. A keresztirányú illesztések mérete 150 (min. 120) mm.

CSOMAGOLÁS:

A lemezeket tekercsben szállítják. A tekercsek kitekeredés ellen biztosítva vannak, és raklapokon, függőleges helyzetben rögzítve kerülnek kiszállításra.

JELÖLÉS:

A termék adatai a csomagolószalagon vagy az azonosító címkén, illetve ezek kombinációján vannak feltüntetve, és megfelelnek a vonatkozó szabványok követelményeinek.

SZÁLLÍTÁS:

A tekercsek szállítása függőleges helyzetben, zárt szállítóeszközökben történik. Nyitott szállítóeszközben történő szállítás csak abban az esetben végezhető, ha a termékeket zsugorfóliával biztosított raklapokon szállítják.

TÁROLÁS:

A tekercseket függőleges helyzetben, raklapokon tárolják. A tekercseket védeni kell a közvetlen időjárási hatásoktól, különösen a napsugárzástól és más hőforrásoktól, amelyek deformációt okozhatnak.

GARANCIA:

7 év működési garancia

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Alapvető jellemzők	Egység	Érték/adat	Harmonizált műszaki specifikáció
Hosszúság	m	9,90	EN 13 707: 2004 + A2: 2009
Szélesség	m	0,99	
Vastagság	mm	3,0 ± 0,2	
Maximális húzóerő – keresztirány	N/50mm	800 ± 250	
Maximális húzóerő – hosszirány	N/50mm	800 ± 250	
Maximális nyúlás – keresztirány	%	45 ± 20	
Maximális nyúlás – hosszirány	%	45 ± 20	
Hajlíthatóság alacsony hőmérsékleten	°C	-25	
Szakítószilárdság (szögszárral) – keresztirány	N	200 ± 50	
Szakítószilárdság (szögszárral) – hosszirány	N	200 ± 50	
Egyenesség	mm/7,5 m	15 mm	
Látható hibák		Látható hibák nélkül	
Tűzvédelmi osztály	-	E osztály	
Folyásállóság	°C	+90	
Vízgőzáteresztés	-	20 000	

A termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat.

Lemez mérete (sz x h) [m]	Tekercsek száma raklapon	Tekercs felülete (m²)	Raklap felülete (m²)	Raklap tömege (kg)
1 x 10	20	10	200	kb. 830

Megjegyzés: A műszaki adatlapon szereplő értékeket laboratóriumi körülmények között, előírt feltételek mellett mérték.

Az importőr nevében a teljesítménynyilatkozatot készítette:

Andrej Špánik
Skymat, kft.

Pozsonyban 12.05.2026

