

KARTA TECHNICZNA SKYBIT V60 S37 DESIGN NATURAL

BUDOWA WYROBU:

Górna powierzchnia papy: ochronna i dekoracyjna posypka łupkowa.

Warstwa asfaltu nad osnową: mieszanina bitumu i mineralnych wypełniaczy.

Osnowa: welon z włókna szklanego.

Warstwa asfaltu pod osnową: mieszanina bitumu i mineralnych wypełniaczy.

Dolna powierzchnia papy: łatwo topliwa folia polimerowa.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

EN 13 707:2004+ A2: 2009 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości – do stosowania na dachach

ZASTOSOWANIE:

Hydroizolacja dachów. Górna, zamykająca warstwa układu hydroizolacyjnego pokrycia dachowego, spełniająca wymagania w zakresie wysokiej wydłużalności, odporności mechanicznej oraz długiej żywotności.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Stosowanie metodą zgrzewania na odpowiednie podłoże. Minimalna temperatura powietrza, podłoża i samej papy podczas obróbki wynosi +5 °C. Wielkość zakładów podłużnych wynosi 100 (min. 80) mm. Wielkość zakładów poprzecznych wynosi 150 (min. 120) mm.

OPAKOWANIE:

Papy są dostarczane w rolkach. Rolki są zabezpieczone przed rozwinięciem i dostarczane na paletach, zamocowane w pozycji pionowej.

OZNAKOWANIE:

Dane wyrobu są podane na taśmie opakowaniowej lub na etykiecie identyfikacyjnej, względnie na ich kombinacji, i są zgodne z wymaganiami odpowiednich norm.

TRANSPORT:

Transport rolek odbywa się w pozycji pionowej, w zamkniętych środkach transportu. Transport w otwartych środkach transportu może być wykonywany tylko w przypadku, gdy wyroby są przewożone na paletach zabezpieczonych folią termokurczliwą.

PRZECHOWYWANIE:

Rolki przechowuje się w pozycji pionowej, na paletach. Rolki należy chronić przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych, w szczególności przed promieniowaniem słonecznym i innymi źródłami ciepła, które mogą powodować deformacje.

GWARANCJA:

5 lat gwarancji użytkowej

PARAMETRY TECHNICZNE:

Zasadnicze charakterystyki	Jednostka	Wartość/dane	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wady widoczne	-	Bez widocznych wad	EN 13707:2009
Długość	m	9,9	
Szerokość	m	0,99	
Prostoliniowość	mm/ 10,0 m	20 mm/10,0 m	
Grubość	mm	3,7 ± 0,2	
Klasa reakcji na ogień	-	Klasa E	
Zachowanie przy oddziaływaniu ognia zewnętrznego / system	-	B roof (t1)	
Maksymalna siła rozciągająca – kierunek poprzeczny	N/50mm	300 ± 80	
Maksymalna siła rozciągająca – kierunek podłużny	N/50mm	600 ± 150	
Maksymalne wydłużenie – kierunek poprzeczny	%	4,0 ± 2,0	
Maksymalne wydłużenie – kierunek podłużny	%	4,0 ± 2,0	
Giętkość w niskiej temperaturze	°C	0	
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	°C	+80	
Przepuszczalność pary wodnej – współczynnik oporu dyfuzyjnego μ	μ	20 000	

Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych.

Wymiar papy (szer x dł) [m]	Liczba rolek na paletcie	Powierzchnia rolki (m²)	Powierzchnia palety (m²)	Masa palety (kg)
1 x 10	15	10,0	150	ok. 759

Uwaga: Wartości podane w karcie technicznej zmierzono w warunkach laboratoryjnych, przy zachowaniu przepisanych warunków.

W imieniu importera deklarację właściwości użytkowych sporządził:

Andrej Špánik
Skymat, s.r.o.

W Bratysławie 12.05.2026

