

KARTA TECHNICZNA TWOOL MULTILUX

MW-EN-13162-T1

Wełna do izolacji termicznej i akustycznej dachów skośnych, drewnianych konstrukcji szkieletowych oraz stropów izolacji najwyższych kondygnacji, z którą łatwo się pracuje.

Dane techniczne	Wartości	Norma
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,034 W/mK	EN 12667
Klasa reakcji na ogień	A1	EN 13501-1
Liniowy opór przepływu powietrza		
Graniczna temperatura stosowania		

Grubość (mm)	50	80	100	120	130	140	160	180	200
Szerokość (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Długość (mm)	5300	3300	5300	4400	410	3800	3300	2900	2700
Opór cieplny Ro (m²K/W)	1,47	2,35	2,94	3,53	3,82	4,12	4,71	5,29	5,88

MW - skrót oznaczający wełnę mineralną.

EN-13162 - numer normy europejskiej.

EN-12667 - numer normy europejskiej.

EN-13501-1 - numer normy europejskiej

Wyrób jest certyfikowany zgodnie z normą EN 13162.

W imieniu importera deklarację właściwości użytkowych sporządził:

Andrej Špánik
Skymat, s.r.o.

W Bratysławie 05.06.2026

