

TEHNIČKI LIST

SKYTEX GTX PP 200

Netkani geotekstil od belih PET vlakana

EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13257:2016; EN 13265:2016.

Geotekstil pogodan za: puteve, tunele, potporne zidove, drenažne sisteme, rezervoare i brane, kanale,

železničke temelje, temelje za otpad, nasipe

Svojstvo / Norma	Jedinica	Vrednost
Površinska masa UNI EN 965	gr/m ²	200 (+/- 10%)
Debljina UNI EN 964/1	mm	1,5 (+/- 0,3)
Zatezna čvrstoća UNI EN ISO 10319	kN/m	MD 14,0 (-1,5) CMD 17,0 (-2,0)
Izduženje UNI EN ISO 10319	%	MD 55 (+/-15) CMD 55 (+/-15)
Otpornost na proboj klipom UNI EN ISO 12236	kN	2,4 (-0,3)
Otpornost na dinamičko probijanje EN ISO 13433	mm	22 (+5)
Propustljivost vode normalno na ravan UNI EN ISO 11058	m/sec	0,055 (-0,015)
Karakteristična veličina otvora EN ISO 12956	m	60 (+/- 20)
Otpornost na vremenske uticaje EN 12224	%	Prekriti na dan ugradnje
Funkcije F = filtracija S = separacija D = drenaža R = ojačanje EN 12224		F + S + R + P
Trajnost EN ISO 13438		Pretpostavlja se trajnost tokom 5 godina u prirodnim tlima sa 4 pH 9 i temperaturom tla 25°C
CE 1213 / 09		Maj 2020
NAPOMENA: Vrednosti se dobijaju u internim i eksternim laboratorijama sa pouzdanošću od 90 procenata		

Izjavu o svojstvima u ime uvoznika izradio:

Andrej Špānik
Skymat, s.r.o.

U Bratislavi 12.05.2026

