
TECHNICKÝ LIST SKYBIT V13

SLOŽENÍ PÁSU:

Úprava horního povrchu pásu: Jemnozrnný minerální posyp

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Směs asfaltu s minerálními plnivy v celkové tloušťce do 1 mm

Nosná vložka: Nosná vložka z netkané skleněné rohože

Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Směs asfaltu s minerálními plnivy v celkové tloušťce do 1 mm

Úprava dolního povrchu pásu: Jemnozrnný minerální posyp

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

EN 13 707:2004+ A2:2009 Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky - pro aplikace ve střechách

ÚČEL POUŽITÍ:

Podkladní a pojistná izolace pro stěny a pod skládané krytiny. Dále je pás vhodný pro provádění izolací proti zemní vlhkosti, jako dočasné izolační opatření, separační nebo doplňková izolační vrstva.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Pásy se zpracovávají volným položením na podklad. Spoje se řeší volným přeložením. Velikost přesahů min. 100 mm. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C.

BALENÍ:

Pásy se dodávají v rolích. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení a dodávají se na paletách fixovány ve vertikální poloze.

ZNAČENÍ:

Údaje o výrobku jsou uvedeny na balící pásce nebo na identifikačním štítku, případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem.

DOPRAVA:

Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.

SKLADOVÁNÍ:

Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci

ZÁRUKA:

Záruka na funkčnost 2 roky

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
	Jednotka	Hodnota/údaj	
Délka	m	≥ 9,90	EN 13 707: 2004 + A2: 2009
Šířka	m	≥ 0,99	
Tloušťka	mm	NDF	
Plošná hmotnost pásu	kg/m ²	1,8 kg ± 15%	
Zjevné vady		Bez zjevných vad	
Největší tahová síla – příčný směr	N/50mm	300 ± 100	
Největší tahová síla – podélný směr	N/50mm	400 ± 150	
Největší protažení - příčný směr	%	4,0 ± 2,0	
Největší protažení - podélný směr	%	4,0 ± 2,0	
Ohebnost za nízkých teplot	°C	≤ +5	
Odolnost proti protrhávání – příčný směr	N	50 ± 30	
Odolnost proti protrhávání – podélný směr	N	50 ± 30	
Vodotěsnost 100 kPa/24h	-	vyhovuje	
Reakce na oheň	-	třída E	
Odolnost proti stékání	° C	≥ +70	

* Orientační údaj

Výrobek neobsahuje nebezpečné látky.

Rozměr pásu (š x d) [m]	Počet rolí na paletě	Plocha role (m ²)	Plocha na paletě (m ²)	Hmotnost palety (kg)
1 x 10	30	10	300	cca 575

Poznámka: Hodnoty uvedené v technickém listu jsou hodnoty naměřené v laboratorních podmínkách dle předepsaných podmínek