# MŰSZAKI ADATLAP
# SKYTEX GTX PP 400

Nem szőtt geotextília fehér PET szálakból

EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13257:2016; EN 13265:2016.

A geotextília alkalmas: utak, alagutak, támfalak, drénrendszerek, tározók és gátak, csatornák,

vasúti alépítmények, hulladéklerakó alépítmények, töltések

| Tulajdonság / Szabvány | Egység | Érték |
|---|---|---|
| Felületi tömeg<br>UNI EN 965 | gr/m² | 400 (+/- 10%) |
| Vastagság<br>UNI EN 964/1 | mm | 2,4 (+/- 0,3) |
| Szakítószilárdság<br>UNI EN ISO 10319 | kN/m | MD 27,0 (-2,0)<br>CMD 32,0 (-3,0) |
| Nyúlás<br>UNI EN ISO 10319 | % | MD 65 (+/-20)<br>CMD 65 (+/-20) |
| Statikus átszúrással szembeni ellenállás (CBR)<br>UNI EN ISO 12236 | kN | 5,0 (-0,5) |
| Dinamikus átszúrással szembeni ellenállás<br>EN ISO 13433 | mm | 8 (+3) |
| Piramis-átszúrással szembeni ellenállás<br>EN 14574 | kN | 750 (-75) |
| Vízáteresztő képesség a síkra merőlegesen<br>UNI EN ISO 11058 | m/sec | 0,025 (-0,010) |
| Jellemző nyílásméret<br>EN ISO 12956 | m | 45 (+/- 15) |
| Időjárásállóság<br>EN 12224 | % | A beépítéstől számított 30 napon belül le kell takarni |
| Funkciók: F = szűrés, S = elválasztás, P = védelem, R = megerősítés<br>EN 12224 | | F + S + R + P |
| Tartósság<br>EN ISO 13438 | | A tartósság várhatóan 5 év természetes talajokban, 4 pH 9 és 25 °C talajhőmérséklet mellett |
| CE 1213 / 09 | | 2020 május |
| MEGJEGYZÉS: Az értékeket belső és külső laboratóriumokban, 90 százalékos megbízhatósággal határozzák meg | | |

Az importőr nevében a teljesítménynyilatkozatot készítette:

Andrej Špánik
Skymat, kft.

Pozsonyban 12.05.2026