

TEHNIČKI LIST SKYBIT V60 S35

GRAĐA TRAKE:

Gornja površina trake: sitnozrnasti mineralni posip.

Asfaltni sloj iznad nosećeg sloja: mešavina bitumena i mineralnih punila.

Noseći sloj: noseći sloj od staklenog voala.

Asfaltni sloj ispod nosećeg sloja: mešavina bitumena i mineralnih punila.

Donja površina trake: lako topljiva polimerna folija.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

EN 13 707:2004+ A2: 2009 Savitljive hidroizolacione trake – Armirane bitumenske trake za hidroizolaciju krovova – Definicije i karakteristike – za primenu na krovovima

EN 13 969:2004 + A1:2006 Savitljive hidroizolacione trake – Bitumenske trake za izolaciju od vlage iz tla i od vode pod pritiskom – za primenu u podzemnim delovima objekata

NAMENA:

Hidroizolacija krovova. Podloga i međusloj. Kod višeslojnih sistema preporučuje se kombinovanje trake sa trakom čiji je noseći sloj od poliesterskog voala ili staklenog tkanja.

Hidroizolacija podzemnih delova zgrada i podzemnih objekata od vlage iz tla i podzemne vode. Protiv vlage iz tla traka se projektuje u jednom sloju, a protiv vode pod pritiskom u najmanje dva sloja, u kombinaciji sa trakom čiji je noseći sloj od poliesterskog voala ili staklenog tkanja.

NAČIN PRIMENE:

Primena zavarivanjem plamenom ili mehaničkim pričvršćivanjem na podlogu od bitumenske trake ili drugu odgovarajuću podlogu. Minimalna temperatura vazduha, podloge i same trake tokom obrade je +5 °C. Veličina uzdužnih preklopa je 100 (min. 80) mm. Veličina poprečnih preklopa je 150 (min. 120) mm.

PAKOVANJE:

Trake se isporučuju u rolnama. Rolne su osigurane od odmotavanja i isporučuju se učvršćene na paletama, u vertikalnom položaju.

OBELEŽAVANJE:

Podaci o proizvodu navedeni su na ambalažnoj traci ili na identifikacionoj etiketi, odnosno na njihovoj kombinaciji, i u skladu su sa zahtevima odgovarajućih standarda.

TRANSPORT:

Transport rolni se obavlja u vertikalnom položaju, u zatvorenim transportnim sredstvima. Transport u otvorenim transportnim sredstvima može se obavljati samo u slučaju kada se proizvodi prevoze na paletama osiguranim termoskupljajućom folijom.

SKLADIŠTENJE:

Rolne se skladište u vertikalnom položaju, na paletama. Rolne treba zaštititi od direktnih vremenskih uticaja,

posebno od sunčevog zračenja i drugih izvora toplote koji mogu izazvati deformaciju.

GARANCIJA:

5 godina garancije na funkcionalnost

TEHNIČKI PARAMETRI:

Osnovne karakteristike	Jedinica	Vrednost/podatak	Harmonizovana tehnička specifikacija
Dužina	m	9,90	EN 13 707: 2004 + A2: 2009 EN 13969:2004 /A1:2006
Širina	m	0,99	
Debljina	mm	3,5 ± 0,2	
Vidljive greške		Bez vidljivih grešaka	
Usaglašenost		usaglašeno	
Maksimalna sila zatezanja – poprečni pravac	N/50mm	200 ± 50	
Maksimalna sila zatezanja – uzdužni pravac	N/50mm	450 ± 100	
Maksimalno izduženje – poprečni pravac	%	4,0 ± 2,0	
Maksimalno izduženje – uzdužni pravac	%	4,0 ± 2,0	
Savitljivost na niskoj temperaturi	°C	0	
Otpornost na cepanje – poprečni pravac	N	100 ± 30	
Otpornost na cepanje – uzdužni pravac	N	100 ± 30	
Vodonepropusnost	100 kPa/24h	usaglašeno	
Klasa reakcije na požar		Klasa E	
Otpornost na tečenje	°C	+70	

Proizvod ne sadrži opasne materije.

Dimenzije trake (š x d) [m]	Broj rolni na paleti	Površina rolne (m²)	Površina palete (m²)	Masa palete (kg)
1 x 10	20	10	200	oko 1012

Napomena: Vrednosti navedene u tehničkom listu izmerene su u laboratorijskim uslovima, pod propisanim uslovima.

Izjavu o svojstvima u ime uvoznika izradio:

Andrej Špānik
Skymat, s.r.o.

U Bratislavi 12.05.2026

