

TEHNIČKI LIST SKYBIT G200

SASTAV TRAKE:

Gornja površina trake: sitnozrnati mineralni posip.

Asfaltni sloj iznad nosivog sloja: mješavina bitumena i mineralnih punila.

Nosivi sloj: nosivi sloj od staklene tkanine.

Asfaltni sloj ispod nosivog sloja: mješavina bitumena i mineralnih punila.

Donja površina trake: lako taljiva polimerna folija.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

EN 13 707:2004+ A2: 2009 Savitljive hidroizolacijske trake – Armirane bitumenske trake za hidroizolaciju krovova – Definicije i karakteristike – za primjenu na krovovima

EN 13 969:2004 + A1:2006 Savitljive hidroizolacijske trake – Bitumenske trake za izolaciju protiv vlage iz tla i protiv tlačne vode – za primjenu u podzemnim građevinama

PODRUČJE PRIMJENE:

Hidroizolacija krovova. Podložni i međusloj. Traka se može koristiti i kao parna brana.

Kod višeslojnih sustava preporučuje se kombinirati traku s trakom čiji je nosivi sloj poliesterski filc.

Hidroizolacija podzemnih dijelova zgrada i podzemnih građevina protiv vlage iz tla i podzemne vode.

Protiv vlage iz tla traka se projektira u jednom sloju, a protiv tlačne vode u najmanje dva sloja, u kombinaciji s trakom čiji je nosivi sloj poliesterski filc.

NAČIN PRIMJENE:

Primjena plamenskim taljenjem ili mehaničkim pričvršćivanjem na podložnu bitumensku traku ili drugu odgovarajuću podlogu. Minimalna temperatura zraka i same trake tijekom obrade je +5 °C. Veličina uzdužnih preklapanja je 100 (min. 80) mm. Veličina poprečnih preklapanja je 150 (min. 120) mm.

PAKIRANJE:

Trake se isporučuju u rolama. Role su osigurane protiv odmotavanja i isporučuju se pričvršćene na paletama, u okomitom položaju.

OZNAČAVANJE:

Podaci o proizvodu navedeni su na ambalažnoj traci ili na identifikacijskoj naljepnici, odnosno na njihovoj kombinaciji, te odgovaraju zahtjevima mjerodavnih normi.

TRANSPORT:

Role se prevoze u okomitom položaju, u zatvorenim prijevoznim sredstvima. Prijevoz u otvorenim prijevoznim sredstvima dopušten je samo u slučaju kada se proizvodi prevoze na paletama osiguranim skupljajućom folijom.

SKLADIŠTENJE:

Role se skladište u okomitom položaju, na paletama. Role je potrebno zaštititi od izravnih vremenskih utjecaja, posebno od sunčevog zračenja i drugih izvora topline koji mogu uzrokovati deformaciju.

JAMSTVO:

5 godina jamstva na funkcionalnost

TEHNIČKI PARAMETRI:

Osnovne karakteristike	Jedinica	Vrijednost/podatak	Usklađena tehnička specifikacija
Duljina	m	9,90	EN 13 707: 2004 + A2: 2009 EN 13969:2004 /A1:2006
Širina	m	0,99	
Debljina	mm	4,0 ± 0,2	
Maksimalna vlačna sila – poprečni smjer	N/50mm	1400 ± 400	
Maksimalna vlačna sila – uzdužni smjer	N/50mm	1400 ± 400	
Maksimalno istezanje – poprečni smjer	%	9,0 ± 7,0	
Maksimalno istezanje – uzdužni smjer	%	9,0 ± 7,0	
Savitljivost pri niskoj temperaturi	°C	0	
Otpornost na kidanje – poprečni smjer	N	300 ± 80	
Otpornost na kidanje – uzdužni smjer	N	400 ± 80	
Otpornost na udar (metoda A)	mm	2000	
Otpornost na smik – u poprečnom preklapanju	N/50mm	1400 ± 400	
Otpornost na smik – u uzdužnom preklapanju	N/50mm	1400 ± 400	
Vodonepropusnost 100 kPa/24h	-	zadovoljava	
Razred zaštite od požara	-	klasa E	
Otpornost na tečenje	°C	+70	
Otpornost na statičko opterećenje	kg	10	
Propusnost vodene pare	-	20 000	
Utjecaj kemikalija na vodonepropusnost	-	zadovoljava	
Utjecaj umjetnog starenja na vodonepropusnost	-	zadovoljava	

Proizvod ne sadrži opasne tvari.

Dimenzije trake (š x d) [m]	Broj rola na paleti	Površina role (m ²)	Površina palete (m ²)	Masa palete (kg)
1 x 10	15	10	150	cca. 842

Napomena: Vrijednosti navedene u tehničkom listu izmjerene su u laboratorijskim uvjetima, uz propisane uvjete.

Izjavu o svojstvima u ime uvoznika izradio:

Andrej Špānik
Skymat, s.r.o.

U Bratislavi 12.05.2026

