

TEHNIČNI LIST SKYBIT V60 S35

SESTAVA TRAKU:

Zgornja površina traku: drobnozrnati mineralni posip.

Asfaltna plast nad nosilno plastjo: mešanica bitumna in mineralnih polnil.

Nosilna plast: nosilna plast iz steklenega voala.

Asfaltna plast pod nosilno plastjo: mešanica bitumna in mineralnih polnil.

Spodnja površina traku: lahko taljiva polimerna folija.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA:

EN 13 707:2004+ A2: 2009 Giblivi hidroizolacijski trakovi – Ojačani bitumenski trakovi za hidroizolacijo streh – Definicije in lastnosti – za uporabo na strehah

EN 13 969:2004 + A1:2006 Giblivi hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi za izolacijo proti talni vlagi in proti tlačni vodi – za uporabo v podzemnih gradnjah

PODROČJE UPORABE:

Hidroizolacija streh. Podložna in vmesna plast. Pri večplastnih sistemih je priporočljivo trak kombinirati s trakom z nosilno plastjo iz poliestrskega voala ali steklene tkanine.

Hidroizolacija podzemnih delov stavb in podzemnih gradenj proti talni vlagi in podtalnici. Proti talni vlagi se trak načrtuje v eni plasti, proti tlačni vodi pa najmanj v dveh plasteh, v kombinaciji s trakom z nosilno plastjo iz poliestrskega voala ali steklene tkanine.

NAČIN UPORABE:

Uporaba s plamenskim taljenjem ali z mehanskim pritrjevanjem na podložni bitumenski trak ali drugo ustrezno podlago. Najnižja temperatura zraka, podlage in samega traku med obdelavo je +5 °C. Velikost vzdolžnih preklapov je 100 (min. 80) mm. Velikost prečnih preklapov je 150 (min. 120) mm.

PAKIRANJE:

Trakovi se dobavljajo v zvitkih. Zvitki so zavarovani pred odvijanjem in se dobavljajo pritrjeni na paletah v navpičnem položaju.

OZNAČEVANJE:

Podatki o izdelku so navedeni na embalažnem traku ali na identifikacijski nalepki oziroma na njuni kombinaciji in ustrezajo zahtevam veljavnih standardov.

TRANSPORT:

Transport zvitkov poteka v navpičnem položaju, v zaprtih transportnih sredstvih. Transport v odprtem transportnem sredstvu je mogoč le v primeru, ko se izdelki prevažajo na paletah, zavarovanih s skrčljivo folijo.

SKLADIŠČENJE:

Zvitki se skladiščijo v navpičnem položaju, na paletah. Zvitke je treba zaščititi pred neposrednimi vremenskimi vplivi, zlasti pred sončnim sevanjem in drugimi viri toplote, ki lahko povzročijo deformacijo.

GARANCIJA:

5 let garancije za funkcionalnost

TEHNIČNI PARAMETRI:

Osnovne lastnosti	Enota	Vrednost/podatek	Harmonizirana tehnična specifikacija
Dolžina	m	9,90	EN 13 707: 2004 + A2: 2009 EN 13969:2004 /A1:2006
Širina	m	0,99	
Debelina	mm	3,5 ± 0,2	
Vidne napake		Brez vidnih napak	
Skladnost		ustreza	
Največja natezna sila – prečna smer	N/50mm	200 ± 50	
Največja natezna sila – vzdolžna smer	N/50mm	450 ± 100	
Največji raztezek – prečna smer	%	4,0 ± 2,0	
Največji raztezek – vzdolžna smer	%	4,0 ± 2,0	
Upogljivost pri nizki temperaturi	°C	0	
Odpornost proti trganju – prečna smer	N	100 ± 30	
Odpornost proti trganju – vzdolžna smer	N	100 ± 30	
Vodotesnost	100 kPa/24h	ustreza	
Razred odziva na požar		razred E	
Odpornost proti tečenju	°C	+70	

Izdelek ne vsebuje nevarnih snovi.

Dimenzija traku (š x d) [m]	Število zvitkov na paleti	Površina zvitka (m²)	Površina palete (m²)	Masa palete (kg)
1 x 10	20	10	200	pribl. 1012

Opomba: Vrednosti, navedene v tehničnem listu, so bile izmerjene v laboratorijskih pogojih, pri predpisanih pogojih.

Izjava o lastnostih je v imenu uvoznika pripravil:

Andrej Špānik
Skymat, s.r.o.

V Bratislavi 12.05.2026

