

## TEHNIČNI LIST SKYLEP GLASS

### SESTAVA TRAKU:

Zgornja površina traku: drobnozrnati mineralni posip.

Asfaltni sloj nad nosilnim slojem: zmes bitumna, modificiranega s SBS elastomeri, in mineralnih polnil.

Nosilni sloj: nosilni sloj iz steklene tkanine.

Asfaltni sloj pod nosilnim slojem: bitumen, modificiran s SBS elastomeri, z dodatki za izboljšanje oprijema.

Spodnja površina traku: enostavno odstranljiva silikonska folija.

### TEHNIČNA SPECIFIKACIJA:

EN 13 707:2004+ A2: 2009 Fleksibilni hidroizolacijski trakovi – Ojačani bitumenski trakovi za hidroizolacijo streh – Opredelitve in lastnosti – za uporabo na strehah

### PODROČJE UPORABE:

Samolepilni bitumenski trak za podložne in vmesne sloje v slojevitom sistemu strešnih kritin, kakor tudi kot podložni in vmesni sloj pri strehah s polagano kritino, kjer hkrati opravlja tudi funkcijo varnostnega hidroizolacijskega sloja.

### NAČIN UPORABE:

Uporaba z lepljenjem na ustrezno podlago, ob hkratnem odstranjevanju ločilne folije na spodnji površini, z morebitno dodatno pritrditvijo glede na velikost obremenitve, ki nastane zaradi vetrnega srka. Najnižja temperatura zraka, podlage in samega traku med obdelavo je +0 °C, pod pogojem, da po tem sledi navarjanje zgornjega traku. Če navarjanje zgornjega traku ne sledi takoj, mora biti najnižja temperatura zraka in samega traku med obdelavo +15 °C. Velikost vzdolžnih prekrivanj (preklopov) je 100 (min. 80) mm. Velikost prečnih prekrivanj je 150 (min. 120) mm.

### EMBALAŽA:

Trakovi se dobavljajo v zvitkih. Zvitki so zavarovani pred odvijanjem in se dobavljajo pritrjeni na paletah v navpičnem položaju.

### OZNAČEVANJE:

Podatki o izdelku so navedeni na embalažnem traku ali na identifikacijski etiketi oziroma na njuni kombinaciji ter ustrezajo zahtevam veljavnih standardov.

### TRANSPORT:

Zvitki se prevažajo v navpičnem položaju, v zaprtih prevoznih sredstvih. Prevoz v odprtih prevoznih sredstvih je dovoljen le v primeru, če se izdelki prevažajo na paletah, zavarovanih s skrčljivo folijo.

### SKLADIŠČENJE:

Zvitki se skladiščijo v navpičnem položaju, na paletah. Zvitke je treba zaščititi pred neposrednimi vremenskimi vplivi, zlasti pred sončnim sevanjem in drugimi viri toplote, ki lahko povzročijo deformacijo.

### GARANCIJA:

7 let garancije na delovanje

**TEHNIČNI PARAMETRI:**

| Osnovne lastnosti                     | Enota    | Vrednost/podatek  | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|---------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------|
| Dolžina                               | m        | 9,90              | EN 13 707: 2004 + A2: 2009           |
| Širina                                | m        | 0,99              |                                      |
| Debelina                              | mm       | 3,0 ± 0,2         |                                      |
| Največja natezna sila – prečna smer   | N/50mm   | 1300 ± 260        |                                      |
| Največja natezna sila – vzdolžna smer | N/50mm   | 1300 ± 260        |                                      |
| Največji raztezek – prečna smer       | %        | 6 ± 3             |                                      |
| Največji raztezek – vzdolžna smer     | %        | 6 ± 3             |                                      |
| Upogljivost pri nizki temperaturi     | °C       | -15               |                                      |
| Dimenzijska stabilnost                | %        | < 0,3 (G)         |                                      |
| Ravnost                               | mm/7,5 m | 15 mm             |                                      |
| Vidne napake                          |          | Brez vidnih napak |                                      |
| Razred odziva na ogenj                | -        | razred E          |                                      |
| Odpornost proti tečenju               | °C       | +90               |                                      |
| Prepustnost vodne pare                | -        | 20 000            |                                      |

Izdelek ne vsebuje nevarnih snovi.

| Dimenzija traku (š x d) [m] | Število zvitkov na paleti | Površina zvitka (m²) | Površina palete (m²) | Masa palete (kg) |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1 x 10                      | 20                        | 10                   | 200                  | pribl. 730       |

Opomba: Vrednosti, navedene v tehničnem listu, so bile izmerjene v laboratorijskih pogojih, ob predpisanih pogojih.

Izjavo o lastnostih je v imenu uvoznika pripravil:

Andrej Špānik  
Skymat, s.r.o.

V Bratislavi 12.05.2026

