

MŰSZAKI ADATLAP

SKYTEX GTX PP 300

Nem szőtt geotextília fehér PET szálakból

EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13257:2016; EN 13265:2016.

A geotextília alkalmas: utak, alagutak, támfalak, drénrendszerek, tározók és gátak, csatornák,

vasúti alépítmények, hulladéklerakó alépítmények, töltések

Tulajdonság / Szabvány	Egység	Érték
Felületi tömeg UNI EN 965	gr/m ²	300 (+/- 10%)
Vastagság UNI EN 964/1	mm	1,7 (+/- 0,3)
Szakítószilárdság UNI EN ISO 10319	kN/m	MD 22,0 (-2,0) CMD 25,0 (-2,0)
Nyúlás UNI EN ISO 10319	%	MD 60 (+/-20) CMD 60 (+/-20)
Statikus átszűrással szembeni ellenállás (CBR) UNI EN ISO 12236	kN	3,8 (-0,4)
Dinamikus átszűrással szembeni ellenállás EN ISO 13433	mm	15 (+3)
Piramis-átszűrással szembeni ellenállás EN 14574	kN	650 (-65)
Vízáteresztő képesség a síkra merőlegesen UNI EN ISO 11058	m/sec	0,040 (-0,010)
Jellemző nyílásméret EN ISO 12956	m	50 (+/- 15)
Időjárásállóság EN 12224	%	A beépítéstől számított 30 napon belül le kell takarni
Funkciók: F = szűrés, S = elválasztás, P = védelem, R = megerősítés EN 12224		F + S + R + P
Tartósság EN ISO 13438		A tartósság várhatóan 5 év természetes talajokban, 4 pH 9 és 25 °C talajhőmérséklet mellett
CE 1213 / 09		2020 május
MEGJEGYZÉS: Az értékeket belső és külső laboratóriumokban, 90 százalékos megbízhatósággal határozzák meg		

Az importőr nevében a teljesítménynyilatkozatot készítette:

Andrej Špánik
Skymat, kft.

Pozsonyban 12.05.2026

