

TECHNICKÝ LIST SKYLEP GLASS

ZLOŽENIE PÁSU:

Úprava horného povrchu pásu: Jemnozrnný minerálny posyp.

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Zmes asfaltu modifikovaného SBS elastomérmí s minerálnymi plnivami.

Nosná vložka: Nosná vložka zo sklenenej tkaniny.

Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Zmes asfaltu modifikovaného SBS elastomérmí s adhéznymi prísadami.

Úprava dolného povrchu pásu: Ľahko odstrániteľná silikónová fólia

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

EN 13 707:2004+ A2: 2009 Hydroizolačné pásy a fólie - Vystužené asfaltové pásy na hydroizoláciu striech - Definície a charakteristiky - pre aplikácie na strechách

ÚČEL POUŽITIA:

Samolepiaci asfaltový pás pre podkladové vrstvy a medzivrstvy do skladieb strešných plášťov a podkladové vrstvy a medzivrstvy pre strechy so skladanou krytinou, kde plní aj funkciu poistnej hydroizolačnej vrstvy.

SPÔSOB POUŽITIA:

Spracovanie lepením na vhodný podklad pri súčasnom odstránení separačnej fólie na spodnom povrchu s prípadným dodatočným kotvením podľa veľkosti namáhania saním vetra. Minimálna teplota ovzdušia, podkladu aj samotného pásu pri spracovaní je +0 °C za predpokladu následného natavenia vrchného pásu. V prípade, že nebude nasledovať ihneď natavenie vrchného pásu, musí byť minimálna teplota ovzdušia aj samotného pásu pri spracovaní + 15 °C. Veľkosť pozdĺžnych spojov (presahov) 100 (min.80) mm. Veľkosť priečných spojov je 150 (min.120) mm.

BALENIE:

Pásy sa dodávajú v roľkách. Rolky sú zabezpečené proti rozbaleniu a dodávajú sa na paletách fixované vo vertikálnej polohe.

OZNAČENIE:

Údaje o výrobku sú uvedené na baliacej páske alebo na identifikačnom štítku, prípadne ich kombináciou, a spĺňajú požiadavky príslušných noriem.

DOPRAVA:

Doprava roliek sa vykonáva vo vertikálnej polohe v uzavretých dopravných prostriedkoch. Prepravu v nekrytých dopravných prostriedkoch možno vykonať iba v tom prípade, že výrobky sú prepravované na paletách zabezpečených zmršťovacou fóliou.

SKLADOVANIE:

Rolky sa skladujú vo vertikálnej polohe na paletách. Rolky musia byť chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi, najmä pred slnečným žiarením a inými zdrojmi tepla, ktoré by mohli spôsobiť ich deformáciu.

ZÁRUKA:

Záruka na funkčnosť 7 rokov

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Základné charakteristiky	Vlastnosť		Harmonizovaná technická špecifikácia
	Jednotka	Hodnota/údaj	
Dĺžka	m	$\geq 9,90$	EN 13 707: 2004 + A2: 2009
Šírka	m	$\geq 0,99$	
Hrúbka	mm	$3,0 \pm 0,2$	
Najväčšia ťahová sila – priečny smer	N/50mm	1300 ± 260	
Najväčšia ťahová sila – pozdĺžny smer	N/50mm	1300 ± 260	
Najväčšie predĺženie – priečny smer	%	6 ± 3	
Najväčšie predĺženie – pozdĺžny smer	%	6 ± 3	
Ohybnosť pri nízkych teplotách	°C	≤ -15	
Rozmerová stálosť	%	$< 0,3 (G)$	
Priamosť	mm/7,5 m	15 mm	
Zjavné vady		bez zjavných väd	
Reakcia na oheň	-	trieda E	
Odolnosť proti stekaniu	°C	$\geq +90$	
Priepustnosť vodných pár	-	20 000	

* Orientačný údaj

Výrobok neobsahuje nebezpečné látky.

Rozmer pásu (š x d) [m]	Počet rolí na palete	Plocha rolky (m ²)	Plocha na palete (m ²)	Hmotnosť palety (kg)
1 x 10	20	10	200	cca 730

Poznámka: Hodnoty uvedené v technickom liste sú hodnoty namerané v laboratórnych podmienkach podľa predpísaných podmienok

Za dovozcu prehlásenie o vlastnostiach vyhotovil:

Andrej Špánik
Skymat, s.r.o.

V Bratislave 12.5.2026

