

MŰSZAKI ADATLAP

SKYTEX GTX PS 300

Nem szőtt geotextília fehér PET szálakból

EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13257:2016; EN 13265:2016.

A geotextília alkalmas: utak, alagutak, támfalak, drénrendszerek, tározók és gátak, csatornák,

vasúti alépítmények, hulladéklerakó alépítmények, töltések

Tulajdonság / Szabvány	Egység	Érték
Felületi tömeg UNI EN 965	gr/m ²	300 (+/- 10%)
Vastagság UNI EN 964/1	mm	2,5 (+/- 0,5)
Szakítószilárdság UNI EN ISO 10319	kN/m	MD 2,0 (-1,0) CMD 2,5 (-1,0)
Nyúlás UNI EN ISO 10319	%	MD 75 (+/-30) CMD 75 (+/-30)
Statikus átszűrással szembeni ellenállás (CBR) UNI EN ISO 12236	kN	0,50 (-0,15)
Dinamikus átszűrással szembeni ellenállás EN ISO 13433	mm	22 (+15)
Vízáteresztő képesség a síkra merőlegesen UNI EN ISO 11058	m/sec	0,085 (-0,045)
Jellemző nyílásméret EN ISO 12956	m	85 (+/- 45)
Időjárásállóság EN 12224	%	A beépítés napján le kell takarni
Funkciók: F = szűrés, S = elválasztás, D = víztelenítés, R = megerősítés EN 12224		F + S
Tartósság EN ISO 13438		A tartósság várhatóan 5 év természetes talajokban, 4 pH 9 és 25 °C talajhőmérséklet mellett
CE 1213 / 09		2020 május
MEGJEGYZÉS: Az értékeket belső és külső laboratóriumokban, 90 százalékos megbízhatósággal határozzák meg		

Az importőr nevében a teljesítménynyilatkozatot készítette:

Andrej Špánik
Skymat, kft.

Pozsonyban 12.05.2026

