

TEHNIČKI LIST

TWOOL BASIC

MW-EN-13162-T1

Laki, nenoseći termoizolacioni filc za izolaciju plafona najvišeg sprata, spuštenih plafona i drvenih tavanica

Tehnički podaci	Vrednosti	Norma
Koeficijent toplotne provodljivosti	0,039 W/mK	EN 12667
Klasa reakcije na požar	A1	EN 13501-1
Linearni otpor strujanju vazduha		
Granična temperatura primene		

Debljina (mm)	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Širina (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Dužina (mm)	7500	6000	5000	7500	6000	5000	5000	5000	4000	3500
Toplotni otpor RD (m²K/W)	1,28	1,54	2,05	2,56	3,08	3,59	3,85	4,10	4,62	5,13

MW - skraćenica za mineralnu vunu.

EN-13162 - broj evropske norme.

EN-12667 - broj evropske norme.

EN-13501-1 - broj evropske norme

Proizvod je sertifikovan prema normi EN 13162.

Izjavu o svojstvima u ime uvoznika izradio:

Andrej Špánik
Skymat, s.r.o.

U Bratislavi 05.06.2026

