

TEHNIČNI LIST SKYBIT G200

SESTAVA TRAKU:

Zgornja površina traku: drobnozrnati mineralni posip.

Asfaltni sloj nad nosilnim slojem: mešanica bitumna in mineralnih polnil.

Nosilni sloj: nosilni sloj iz steklene tkanine.

Asfaltni sloj pod nosilnim slojem: mešanica bitumna in mineralnih polnil.

Spodnja površina traku: lahko taljiva polimerna folija.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA:

EN 13 707:2004+ A2: 2009 Gibljivi hidroizolacijski trakovi – Ojačani bitumenski trakovi za hidroizolacijo streh – Opredelitve in lastnosti – za uporabo na strehah

EN 13 969:2004 + A1:2006 Gibljivi hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi za izolacijo proti talni vlagi in proti tlačni vodi – za uporabo v podzemnih gradnjah

PODROČJE UPORABE:

Hidroizolacija streh. Podložni in vmesni sloj. Trak se lahko uporablja tudi kot parna zapora.

Pri večslojnih sistemih je priporočljivo trak kombinirati s trakom z nosilnim slojem iz poliestrskega filca.

Hidroizolacija podzemnih delov stavb in podzemnih gradenj proti talni vlagi in podtalnici.

Proti talni vlagi se trak načrtuje v enem sloju, proti tlačni vodi pa v najmanj dveh slojih, v kombinaciji s trakom z nosilnim slojem iz poliestrskega filca.

NAČIN UPORABE:

Uporaba s plamenskim taljenjem ali z mehanskim pritrjevanjem na podložni bitumenski trak ali drugo ustrezno podlago. Minimalna temperatura zraka in samega traku med obdelavo je +5 °C. Velikost vzdolžnih preklopov je 100 (min. 80) mm. Velikost prečnih preklopov je 150 (min. 120) mm.

PAKIRANJE:

Trakovi se dobavljajo v rolah. Role so zavarovane proti odvijanju in se dobavljajo pritrjene na palete, v navpičnem položaju.

OZNAČEVANJE:

Podatki o izdelku so navedeni na embalažnem traku ali na identifikacijski nalepki oziroma na njuni kombinaciji in ustrezajo zahtevam veljavnih standardov.

PREVOZ:

Role se prevažajo v navpičnem položaju, v zaprtih prevoznih sredstvih. Prevoz v odprtih prevoznih sredstvih je dovoljen le v primeru, ko se izdelki prevažajo na paletah, zavarovanih s skrčljivo folijo.

SKLADIŠČENJE:

Role se skladiščijo v navpičnem položaju, na paletah. Role je treba zaščititi pred neposrednimi vremenskimi vplivi, zlasti pred sončnim sevanjem in drugimi viri toplote, ki lahko povzročijo deformacijo.

GARANCIJA:

5 let garancije na delovanje

TEHNIČNI PARAMETRI:

Osnovne lastnosti	Enota	Vrednost/podatek	Harmonizirana tehnična specifikacija
Dolžina	m	9,90	EN 13 707: 2004 + A2: 2009 EN 13969:2004 /A1:2006
Širina	m	0,99	
Debelina	mm	4,0 ± 0,2	
Maksimalna natezna sila – prečna smer	N/50mm	1400 ± 400	
Maksimalna natezna sila – vzdolžna smer	N/50mm	1400 ± 400	
Maksimalni raztezek – prečna smer	%	9,0 ± 7,0	
Maksimalni raztezek – vzdolžna smer	%	9,0 ± 7,0	
Upogljivost pri nizki temperaturi	°C	0	
Odpornost proti pretrgu – prečna smer	N	300 ± 80	
Odpornost proti pretrgu – vzdolžna smer	N	400 ± 80	
Odpornost proti udarcu (metoda A)	mm	2000	
Strižna trdnost – v prečnem preklopu	N/50mm	1400 ± 400	
Strižna trdnost – v vzdolžnem preklopu	N/50mm	1400 ± 400	
Vodonepropustnost 100 kPa/24h	-	ustreza	
Razred požarne varnosti	-	razred E	
Odpornost proti tečenju	°C	+70	
Odpornost proti statični obremenitvi	kg	10	
Prepustnost vodne pare	-	20 000	
Vpliv kemikalij na vodonepropustnost	-	ustreza	
Vpliv umetnega staranja na vodonepropustnost	-	ustreza	

Izdelek ne vsebuje nevarnih snovi.

Dimenzije traku (š x d) [m]	Število rol na paleti	Površina role (m²)	Površina palete (m²)	Masa palete (kg)
1 x 10	15	10	150	pribl. 842

Opomba: Vrednosti, navedene v tehničnem listu, so bile izmerjene v laboratorijskih pogojih, ob predpisanih pogojih.

Izjava o lastnostih je v imenu uvoznika pripravil:

Andrej Špānik
Skymat, s.r.o.

V Bratislavi 12.05.2026

