

MŰSZAKI ADATLAP

SKYGRID TOP GLASS 100/100

SKYGRID TOP GLASS 100/100 – üvegszálas georács bitumenes bevonattal, aszfaltburkolatok megerősítésére és a reflexiós repedések késleltetésére.

Index-tulajdonságok	Mértékegység	Érték	Vizsgálati módszer
Alapanyag	–	Szőtt üvegszálas fonal rugalmas bitumenes bevonattal	ASTM D6637
Szín	–	Fekete	–
Felületi tömeg	g/m ²	420 ±15	–
Bevonat	–	Bitumen	–
Szemnagyság	mm	25,4 × 25,4	–
Szakítószilárdság (MD/TD)	kN/m ()	100 / 100	ASTM D6637
Nyúlás a szakítószilárdságnál	% ()	3	ASTM D6637
Oladási hőmérséklet	°C (>)	300	ASTM D276
Rugalmassági modulus	GPa	80	ASTM D276
Tekercs szélessége	m	2	–
Tekercs hossza	m	100	–

ASTM D6637 / ASTM D276 – nemzetközi ASTM szabványok szerinti vizsgálati módszerek.

A teljesítménynyilatkozatot a gyártó nevében kiállította:

Andrej Špánik
Skymat, kft.

Pozsonyban 24.06.2026

