

## MŰSZAKI ADATLAP

### SKYTEX GTX PS 200

Nem szőtt geotextília fehér PET szálakból

EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13257:2016; EN 13265:2016.

A geotextília alkalmas: utak, alagutak, támfalak, drénrendszerek, tározók és gátak, csatornák,

vasúti alépítmények, hulladéklerakó alépítmények, töltések

| Tulajdonság / Szabvány                                                                                   | Egység            | Érték                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Felületi tömeg<br>UNI EN 965                                                                             | gr/m <sup>2</sup> | 200 (+/- 10%)                                                                               |
| Vastagság<br>UNI EN 964/1                                                                                | mm                | 1,6 (+/- 0,5)                                                                               |
| Szakítószilárdság<br>UNI EN ISO 10319                                                                    | kN/m              | MD 2,0 (-1,0)<br>CMD 2,5 (-1,0)                                                             |
| Nyúlás<br>UNI EN ISO 10319                                                                               | %                 | MD 75 (+/-30)<br>CMD 75 (+/-30)                                                             |
| Statikus átszűrással szembeni ellenállás (CBR)<br>UNI EN ISO 12236                                       | kN                | 0,35 (-0,15)                                                                                |
| Dinamikus átszűrással szembeni ellenállás<br>EN ISO 13433                                                | mm                | 30 (+15)                                                                                    |
| Vízáteresztő képesség a síkra merőlegesen<br>UNI EN ISO 11058                                            | m/sec             | 0,110 (-0,050)                                                                              |
| Jellemző nyílásméret<br>EN ISO 12956                                                                     | m                 | 110 (+/- 45)                                                                                |
| Időjárásállóság<br>EN 12224                                                                              | %                 | A beépítés napján le kell takarni                                                           |
| Funkciók: F = szűrés, S = elválasztás, D = víztelenítés, R = megerősítés<br>EN 12224                     |                   | F + S                                                                                       |
| Tartósság<br>EN ISO 13438                                                                                |                   | A tartósság várhatóan 5 év természetes talajokban, 4 pH 9 és 25 °C talajhőmérséklet mellett |
| CE 1213 / 09                                                                                             |                   | 2020 május                                                                                  |
| MEGJEGYZÉS: Az értékeket belső és külső laboratóriumokban, 90 százalékos megbízhatósággal határozzák meg |                   |                                                                                             |

Az importőr nevében a teljesítménynyilatkozatot készítette:

Andrej Špánik  
Skymat, kft.

Pozsonyban 12.05.2026

