

TEHNIČKI LIST SKYLEP POLYESTER

GRAĐA TRAKE:

Gornja površina trake: sitnozrnasti mineralni posip.

Asfaltni sloj iznad nosećeg sloja: mešavina bitumena modifikovanog SBS elastomerima i mineralnih punila.

Noseći sloj: poliesterski filc kao noseći sloj.

Asfaltni sloj ispod nosećeg sloja: bitumen modifikovan SBS elastomerima sa dodacima za poboljšanje prijanjanja.

Donja površina trake: lako uklonjiva silikonska folija.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

EN 13 707:2004+ A2: 2009 Savitljive hidroizolacione trake – Ojačane bitumenske trake za hidroizolaciju krovova – Definicije i karakteristike – za primenu na krovovima

NAMENA:

Samolepljiva bitumenska traka namenjena za podložne i međuslojeve u slojevitom sastavu krovnih pokrivača, kao i kao podložni i međusloj kod krovova sa preklapnim pokrivanjem, gde ujedno ima i funkciju sigurnosnog hidroizolacionog sloja.

NAČIN PRIMENE:

Primena lepljenjem na odgovarajuću podlogu, uz istovremeno uklanjanje razdvojne folije sa donje površine, sa eventualnim dodatnim pričvršćivanjem u zavisnosti od veličine opterećenja usled usisne sile vetra. Minimalna temperatura vazduha, podloge i same trake tokom ugradnje je +0 °C, pod uslovom da nakon toga sledi navarivanje gornje trake. Ukoliko navarivanje gornje trake ne usledi odmah, minimalna temperatura vazduha i same trake tokom ugradnje mora biti +15 °C. Veličina uzdužnih spojeva (preklopa) je 100 (min. 80) mm. Veličina poprečnih spojeva je 150 (min. 120) mm.

PAKOVANJE:

Trake se isporučuju u rolnama. Rolne su osigurane od odmotavanja i isporučuju se pričvršćene na paletama, u vertikalnom položaju.

OBELEŽAVANJE:

Podaci o proizvodu navedeni su na ambalažnoj traci ili na identifikacionoj etiketi, odnosno na njihovoj kombinaciji, i u skladu su sa zahtevima odgovarajućih standarda.

ISPORUKA:

Isporuka rolni vrši se u vertikalnom položaju, u zatvorenim transportnim sredstvima. Transport u otvorenim transportnim sredstvima može se obavljati samo u slučaju da se proizvodi prevoze na paletama osiguranim termoskupljajućom folijom.

SKLADIŠTENJE:

Rolne se skladište u vertikalnom položaju, na paletama. Rolne se moraju zaštititi od direktnih atmosferskih uticaja, naročito od sunčevog zračenja i drugih izvora toplote, koji mogu izazvati deformacije.

GARANCIJA:

7 godina funkcionalne garancije

TEHNIČKI PARAMETRI:

Osnovne karakteristike	Jedinica	Vrednost/podatak	Harmonizovana tehnička specifikacija
Dužina	m	9,90	EN 13 707: 2004 + A2: 2009
Širina	m	0,99	
Debljina	mm	3,0 ± 0,2	
Maksimalna sila zatezanja – poprečni pravac	N/50mm	800 ± 250	
Maksimalna sila zatezanja – uzdužni pravac	N/50mm	800 ± 250	
Maksimalno izduženje – poprečni pravac	%	45 ± 20	
Maksimalno izduženje – uzdužni pravac	%	45 ± 20	
Savitljivost na niskoj temperaturi	°C	-25	
Otpornost na cepanje (sa ekserom) – poprečni pravac	N	200 ± 50	
Otpornost na cepanje (sa ekserom) – uzdužni pravac	N	200 ± 50	
Pravolinijnost	mm/7,5 m	15 mm	
Vidljive greške		Bez vidljivih grešaka	
Klasa reakcije na požar	-	Klasa E	
Otpornost na tečenje	°C	+90	
Propustljivost vodene pare	-	20 000	

Proizvod ne sadrži opasne materije.

Dimenzije trake (š x d) [m]	Broj rolni na paleti	Površina rolne (m²)	Površina palete (m²)	Masa palete (kg)
1 x 10	20	10	200	oko 830

Napomena: Vrednosti navedene u tehničkom listu izmerene su u laboratorijskim uslovima, pod propisanim uslovima.

Izjavu o svojstvima u ime uvoznika izradio:

Andrej Špánik
Skymat, s.r.o.

U Bratislavi 12.05.2026

