CE 25

PoV Č. SKY11001

TEHNIČKI LIST
SKYTEX GTX PP 200

Netkani geotekstil od bijelih PET vlakana

EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13257:2016; EN 13265:2016.

Geotekstil prikladan za: ceste, tunele, potporne zidove, drenažne sustave, spremnike i brane, kanale,

željezničke temelje, temelje odlagališta otpada, nasipe

Svojstvo / Norma	Jedinica	Vrijednost
Površinska masa UNI EN 965	gr/m²	200 (+/- 10%)
Debljina UNI EN 964/1	mm	1,5 (+/- 0,3)
Vlačna čvrstoća UNI EN ISO 10319	kN/m	MD 14,0 (-1,5) CMD 17,0 (-2,0)
Istezanje UNI EN ISO 10319	%	MD 55 (+/-15) CMD 55 (+/-15)
Otpornost na proboj utiskivanjem UNI EN ISO 12236	kN	2,4 (-0,3)
Otpornost na dinamičko proboj (probijanje) EN ISO 13433	mm	22 (+5)
Vodopropusnost okomito na ravninu UNI EN ISO 11058	m/sec	0,055 (-0,015)
Karakteristična veličina otvora EN ISO 12956	m	60 (+/- 20)
Otpornost na vremenske utjecaje EN 12224	%	Prekriti na dan ugradnje
Funkcije F = filtracija S = separacija D = drenaža R = ojačanje EN 12224		F + S + R + P
Trajnost EN ISO 13438		Pretpostavlja se trajnost tijekom 5 godina u prirodnim tlima s 4 pH 9 i temperaturom tla 25°C
CE 1213 / 09		Svibanj 2020
NAPOMENA: Vrijednosti se dobivaju u internim i eksternim laboratorijima s pouzdanošću od 90 posto		

Sky Office
Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110, Zagreb
Hrvatska

www.skymat.eu
info@skymat.eu

Izjavu o svojstvima u ime uvoznika izradio:

Andrej Špánik
Skymat, s.r.o.

U Bratislavi 12.05.2026

