

TEHNIČKI LIST

SKYTEX GTX PP 400

Netkani geotekstil od belih PET vlakana

EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13257:2016; EN 13265:2016.

Geotekstil pogodan za: puteve, tunele, potporne zidove, drenažne sisteme, rezervoare i brane, kanale,

železničke temelje, temelje za otpad, nasipe

Svojstvo / Norma	Jedinica	Vrednost
Površinska masa UNI EN 965	gr/m ²	400 (+/- 10%)
Debljina UNI EN 964/1	mm	2,4 (+/- 0,3)
Zatezna čvrstoća UNI EN ISO 10319	kN/m	MD 27,0 (-2,0) CMD 32,0 (-3,0)
Izduženje UNI EN ISO 10319	%	MD 65 (+/-20) CMD 65 (+/-20)
Otpornost na probijanje klipom UNI EN ISO 12236	kN	5,0 (-0,5)
Otpornost na dinamičko probijanje EN ISO 13433	mm	8 (+3)
Otpornost na probijanje piramidom EN 14574	kN	750 (-75)
Vodopropusnost normalno na ravan UNI EN ISO 11058	m/sec	0,025 (-0,010)
Karakteristična veličina otvora EN ISO 12956	m	45 (+/- 15)
Otpornost na vremenske uticaje EN 12224	%	Prekriti u roku od 30 dana od ugradnje
Funkcije F = filtracija S = separacija P = zaštita R = ojačanje EN 12224		F + S + R + P
Trajnost EN ISO 13438		Pretpostavlja se trajnost tokom 5 godina u prirodnom tlu sa 4 pH 9 i temperaturom tla 25°C
CE 1213 / 09		Maj 2020
NAPOMENA: Vrednosti se dobijaju u internim i eksternim laboratorijama sa pouzdanošću od 90 procenata		

Izjavu o svojstvima u ime uvoznika izradio:

Andrej Špānik
Skymat, s.r.o.

U Bratislavi 12.05.2026

