

TECHNICKÝ LIST SKYBIT V60S35

ZLOŽENIE PÁSU:

Úprava horného povrchu pásu: Jemnozrnný minerálny posyp.

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Zmes asfaltu s minerálnymi plnivami.

Nosná vložka: Nosná vložka zo sklenenej rohože.

Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Zmes asfaltu s minerálnymi plnivami.

Úprava dolného povrchu pásu: Ľahko taviateľná polymérna fólia.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

EN 13 707:2004+ A2: 2009 Hydroizolačné pásy a fólie - Vystužené asfaltové pásy pre hydroizoláciu striech - Definície a charakteristiky - pre aplikácie v strechách **EN 13 969:2004 + A1:2006**

Hydroizolačné pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolácie proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolácie proti tlakovej vode - pre aplikáciu v spodných stavbách

ÚČEL POUŽITIA:

Hydroizolácia striech. Podkladová vrstva a medzivrstva. Pri viacvrstvových systémoch sa odporúča pás kombinovať s pásom s nosnou vložkou z polyesterového rúna alebo sklenej tkaniny.

Hydroizolácia podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti a spodnej vode. Proti zemnej vlhkosti sa pás navrhuje v jednej vrstve, proti spodnej vode minimálne v dvoch vrstvách v kombinácii s pásom s nosnou vložkou z polyesterového rúna alebo sklenej tkaniny.

SPÔSOB POUŽITIA:

Spracovanie natavovaním alebo mechanickým kotvením na podkladový asfaltový pás či iný vhodný podklad. Minimálna teplota ovzdušia, podkladu aj samotného pásu pri spracovaní je +5 °C. Veľkosť pozdĺžnych spojov 100 (min. 80) mm. Veľkosť priečných spojov je 150 (min. 120) mm.

BALENIE:

Pásy sa dodávajú v roľkách. Rolky sú zabezpečené proti rozbaleniu a dodávajú sa na paletách fixované vo vertikálnej polohe.

ZNAČENIE:

Údaje o výrobku sú uvedené na baliacej páske alebo na identifikačnom štítku, prípadne ich kombináciou, a spĺňajú požiadavky príslušných noriem.

DOPRAVA:

Doprava roliek sa vykonáva vo vertikálnej polohe v uzavretých dopravných prostriedkoch. Prepravu v nekrytých dopravných prostriedkoch je možné vykonať iba v tom prípade, že výrobky sú prepravované na paletách zabezpečených zmršťovacou fóliou.

SKLADOVANIE:

Rolky sa skladujú vo vertikálnej polohe na paletách. Rolky musia byť chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi, najmä pred slnečným žiarením a inými zdrojmi tepla, ktoré by mohli spôsobiť ich deformáciu.

ZÁRUKA:

Záruka na funkčnosť 5 rokov

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Základná charakteristika	Vlastnosť		Harmonizovaná technická špecifikácia
	Jednotka	Hodnota/údaj	
Dĺžka	m	≥ 9,90	
Šírka	m	≥ 0,99	
Hrúbka	mm	3,5 ± 0,2	
Zjavné vady		Bez zjavných vád	
Prítomnosť		vyhovuje	EN 13 707: 2004 + A2: 2009
Najvyššia ťahová sila - priečny smer	N/50mm	200 ± 50	
Najvyššia ťahová sila - pozdĺžny smer	N/50mm	450 ± 100	
Najväčšie pretiahnutie - priečny smer	%	4,0 ± 2,0	
Najväčšie pretiahnutie - pozdĺžny smer	%	4,0 ± 2,0	
Ohybnosť za nízkych teplôt	°C	≤ 0	
Odolnosť proti pretrhávaniu – priečny smer	N	100 ± 30	
Odolnosť proti pretrhávaniu – pozdĺžny smer	N	100 ± 30	
Vodotesnosť 100 kPa/24h	-	vyhovuje	
Reakcia na oheň	-	trieda E	
Odolnosť proti stekaniu	° X	≥ +70	EN 13969:2004 /A1:2006

* Orientační údaj

Výrobok neobsahuje nebezpečné látky.

Rozmer pásu (š x d) [m]	Počet rolí na palete	Plocha role (m ²)	Plocha na palete (m ²)	Hmotnosť palety (kg)
1 x 10	20	10	200	cca 1012

Poznámka: Hodnoty uvedené v technickom liste sú hodnoty namerané v laboratórnych podmienkach podľa predpísaných podmienok.

Za dovozcu prehlásenie o vlastnostiach vyhotovil:

Andrej Špánik
Skymat, s.r.o.

V Bratislave 12.5.2026

